



1. DESCRIÇÃO

O VedaReboco Rebotec é um aditivo impermeabilizante para argamassa de reboco e assentamento de tijolos.

2. UTILIZAÇÕES

Rebocos e Assentamento de Alvenaria.

3. SUPORTES

Alvenarias e suportes à base de cimento.

4. LIMITES DE UTILIZAÇÃO

Não aplicar sobre superfícies desmoldantes exemplos: tintas, óleos, manta asfáltica, manta acrílica, superfícies lisas sem aderência, resinas em geral e outros impermeabilizantes.

5. COMPOSIÇÃO

Tensoativos anônicos, emidrato de cálcio revertido, fórmula HDF, sais solúveis, fórmula mantida sobre segredo industrial.

6. CONSUMO

TRAÇO SUGERIDO PELA FÁBRICA			
Assentamento e reboco para paredes internas e externas (apenas reboco simples)			
Traço	Cimento	Areia	VedaReboco
1:5	1 balde	5 baldes	200 ml
1:6	1 balde	6 baldes	250 ml
1 balde 18 litros = 25 kg de cimento			

Obs.: o rendimento poderá variar de acordo com o traço e espessura da aplicação.

7. RECOMENDAÇÕES

Temperaturas de aplicação: 5° a 25° C

- Não aplicar sobre suportes com temperaturas acima de 25° C;

- Em caves, assegurar a ventilação para evitar condensações;
- Não aplicar sobre suportes encharcados;
- Para assegurar a impermeabilização utilize o traço recomendado pela norma.

8. PRESTAÇÕES

Aspecto: Líquido;

Cor: Branca;

Odor: Leve;

pH: 12.

9. PREPARAÇÃO DO SUPORTE

- Os suportes devem estar sãos, limpos, resistentes, sem leitadas nem descofrantes;
- Remover secções não resistentes;
- O concreto novo deve estar estabilizado (28 dias);
- Encher buracos e irregularidades antes de aplicar o reboco ou qualquer revestimento aditivado com Rebotec;
- Umedecer bem o suporte (pelo menos 3 horas antes da aplicação bem como na altura da mesma);
- Criar estanhamento (ancoragem) chapiscando a parede antes de aplicar o reboco.

10. APLICAÇÃO

- Misturar o VedaReboco Rebotec nos traços de reboco, argamassa de assentamento de tijolos por meio de betoneira ou misturador elétrico;
- Umedecer o suporte, aplicar conforme o habitual desde que siga o padrão normatizado;
- Realizar o acabamento com uma desempenadeira ou esponja, segundo a textura desejada, depois de aguardado o tempo de maturação adequado.

11. APRESENTAÇÃO

Unidades de venda: galão de 1 litro e 5 litros.