

Ficha Técnica

REJUNTE IMPERMEÁVEL



UNIDADES DE VENDA



Balde 2 kg

1. DESCRIÇÃO

O Rejunte cimentício com tecnologia Rebotec especialmente desenvolvido para o rejuntamento de porcelanatos, pastilhas, pedras naturais e cerâmicas retificadas com juntas de 1 a 5 mm. É um produto flexível e de perfeito acabamento que não contém areia em sua composição.

1.1 Classificação Técnica

REJUNTE REBOTEC supera os requisitos da norma ABNT NBR 14992/2003, classificado como argamassa de rejuntamento tipo II.

2. INDICAÇÕES DE USO

- Áreas internas ou externas;
- Pisos e paredes;
- Juntas de 1 a 5 mm;
- Áreas de alto e baixo tráfego de pessoas;
- Revestimentos em fachadas e saunas;
- Pisos retificados;
- Porcelanatos, mármore, granitos, pastilhas e cerâmicas retificadas;
- Pastilhas de vidro, porcelana e metalizadas.

3. NÃO INDICADA PARA

- Rejuntamento em piscinas;
- Lareiras, churrasqueiras, câmaras frias e frigoríficos;
- Aplicação tipo rejunte sobre rejunte;
- Trânsito intenso de veículos;
- Juntas maiores que 5 mm;
- Preenchimento de sulcos na superfície de placas;
- Revestimentos cerâmicos que não estejam em conformidade em requisitos e

critérios das normas ABNT NBR 13816, 13817, 13818 e 15463 respectivamente.

4. INSTRUÇÕES DE USO

4.1 Informações para aplicação

- A superfície de aplicação deve estar estruturalmente íntegra, estável, plana, livre de qualquer tipo de sujeira, óleo, graxa, tinta, eflorescência, seladores de concreto ou agentes de cura. A temperatura da superfície deve estar entre 5°C e 25°C;
- Não utilize produtos químicos para limpar o rejunte;
- Não aplicar com temperaturas acima de 40 graus e inferiores a 5 graus;
- Aguardar o período mínimo de 24 horas ou prazo indicado pelo fabricante da argamassa colante, após o assentamento da cerâmica, para iniciar a aplicação do rejunte;
- As condições do local de trabalho afetam a cor final dos rejuntas coloridos. Faça um teste em uma área restrita para verificar os resultados antes de aplicar o rejunte em toda a obra;
- Todo o rejunte deve pertencer a um mesmo lote e ter o mesmo número de controle. Caso sejam utilizados rejuntas de lotes diferentes, faça uma mistura homogênea a seco, antes de adicionar o componente líquido;
- Para a aplicação em clima seco e temperaturas altas, umedeça o substrato e proteja o rejunte recém- aplicada de temperaturas muito elevadas;
- Recomendamos que seja realizado um teste prévio a fim de avaliar a necessidade de proteção preliminar do revestimento, para evitar manchas e riscos.

4.2 Preparo da Superfície

Antes de começar o processo de rejunte, retire os espaçadores e usando uma esponja úmida, remova qualquer sujeira, resíduos ou pó das juntas. Não deixe resquícios de água nas juntas.

4.3 Preparo do Produto

- Prepare o produto no próprio recipiente, adicione 560 mL de água limpa para 2 kg de pó. A quantidade de água pode variar 10% para mais ou para menos;
- Misture bem até obter uma massa homogênea e sem grumos;
- A mistura pode ser feita manualmente ou com misturador de baixa velocidade;
- Não há necessidade de tempo de espera para utilizar o produto;
- Durante a aplicação, mexa o rejunte periodicamente para garantir uma consistência sempre macia;
- Utilize o produto até o prazo máximo de 1h30min e não adicione mais água na

mistura ao longo da aplicação;
• Proteja o produto do sol, vento ou chuva.

5. APLICAÇÃO

Espalhe o rejunte com a desempenadeira de borracha para preencher as juntas. Remova o excesso do rejunte passando a desempenadeira diagonalmente às juntas.

6. LIMPEZA

Aguarde entre 15 e 30 minutos. Inicie o processo de limpeza passando uma esponja úmida sobre toda a área. Trabalhe diagonalmente na direção das juntas. Para finalizar o acabamento, aguarde aproximadamente 20 minutos e use uma esponja úmida ou pano seco para remover o pó do rejunte que tenha ficado na superfície; tenha cuidado ao limpar os revestimentos polidos ou vitrificados muito sensíveis, ou ainda os revestimentos de pedra polida.

7. DADOS TÉCNICOS

7.1 Composição

Cimento Portland Branco, Calcário dolomítico, pigmentos inorgânicos, aditivos especiais e hidrofugante Rebotec.

7.2 Cores

Diversas*.

* A cor está informada junto ao código de barras na embalagem.

7.3 Propriedades e Características

Argamassa de rejuntamento de placas cerâmicas, Tipo II, de acordo com a ABNT NBR 14992.

PROPRIEDADE	REQUISITO
Retenção de água	≤ 65 mm
Variação dimensional	$\leq 12,00$ mm/m
Resistência à compressão	$\geq 10,0$ MPa
Resistência à tração na flexão	$\geq 3,0$ MPa
Absorção de água por capilaridade aos 300 min.	$\leq 0,3$ g/cm ²
Permeabilidade aos 240 min.	$\leq 1,0$ cm ³

7.4 Consumo

Consumo Estimado de Rejunte (kg/m²).

Formato da Cerâmica (cm)	Espessura da Cerâmica (mm)	Largura das juntas (mm)				
		1	2	3	4	5
4,5 x 4,5	4	0,55	1,11	1,66	2,22	2,77
5 x 15	5	0,38	0,77	1,15	1,54	1,92
30 x 40	10	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50
30 x 60	10	0,09	0,12	0,20	0,30	0,40
30 x 90	10	0,08	0,10	0,16	0,22	0,32
60 x 60	10	0,06	0,13	0,14	0,20	0,26
80 x 80	10	0,05	0,07	0,10	0,18	0,24
90 x 90	13	0,05	0,068	0,095	0,16	0,20
100 x 100	13	0,04	0,06	0,09	0,10	0,16
60 x 120	13	0,04	0,06	0,09	0,10	0,16

*Os valores descritos são aproximados.

8. UNIDADES DE VENDA

Balde de 2 kg.

9. ARMAZENAMENTO

Armazenar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado.

10. VALIDADE

24 meses a partir da data de fabricação se respeitadas as condições de estocagem.

11. MANUSEIO E SEGURANÇA

- Utilize óculos de segurança e luvas para sua proteção;
- Mantenha o produto em sua embalagem original e fechada;
- O produto não é tóxico, porém recomenda-se mantê-lo fora do alcance de crianças e animais;
- Caso ocorra contato com a pele e consequente ressecamento, lave com água corrente abundante;
- Em caso de ingestão do produto, o médico deverá ser consultado;
- Para maiores informações consulte a Ficha de Informação de Segurança de

Produtos Químicos - FISPQ.

12. QUÍMICA RESPONSÁVEL

Dra. Giseli Contri CRQ/SC: 13101485 – XIII.



Central de atendimento
(47) 3377-0250
sac@rebotecbrasil.com.br



rebotecbrasiloficial



rebotecbrasil



rebotecbrasil.com.br

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Rebotec Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.


Rebotec
argamassas e impermeabilizantes